

APP-S

Klotterskydd



Allmänt:

Miljövänligt semi-permanent klotterskydd baserat på bio-polymerer. Produkten är ett levande material i så måtto att regn kommer att få den behandlade ytan att svälla något och bli klabbigt. När sedan regn upphör kommer ytan torka, och bli hård igen.

Användning:

Används främst på porösa mineraliska ytor som betong, tegel, och natursten. Det går även att använda produkten på mer icke-porösa ytor som glaserat tegel. Prova alltid på en begränsad yta för att säkerställa att systemet fungerar tillfredsställande. Använd ej produkten på pulverlackerade ytor.

Bruksanvisning:

Förarbete

Täck ytor som inte skall behandlas. Oavsiktligt nedstänkta ytor kan sköljas med hett vatten.

Applicering

Produkten används utspädd. Ytan som skall skyddas behöver inte vara helt torr utan kan vara lätt fuktig.

Applicera alltid 2 lager, där varje lager först appliceras horisontellt och därefter vertikalt. Det 1:a lagret skall vara så tunt som möjligt. Det 2:a lagret skall vara tjockare och appliceras när 1:a lagret fortfarande är klabbigt.

Applicera med något snabbare rörelser på icke-porösa ytor för att undvika rinningar. På målade ytor rekommenderas att vänta tills 1:a lagret är helt torrt innan man applicerar det 2:a lagret.

Använd högtrycksspruta av kolvpumpstyp (Gracko) Rekommenderad storlek på munstycke är 0,021" med 35- 40° spridning.

Sanering

Börja med att värma upp ytan (gärna utan lans) som skall saneras med 70°C hetvatten utan tryck. Klotterskyddet kommer av värmen att svälla upp och lyfta klottret från väggen. Skölj av klottret med ca 40-60 bar vattentryck med 70°C hetvatten.

Återskydda alltid med 2 lager skydd efter sanering.

Applicera ej produkten vid regn eller vid temperaturer under +5°C. Applicera ej heller produkten i direkt solljus vid temperaturer över +25°C.

Förväntad livslängd på mineraliska ytor är upp till 3 år. På icke-porösa ytor är den förväntade livslängden ca 1 år.

Brukslösning:

Koncentrat (pH 7).

Åtgång:

Betong	0,2 liter/m ² . (2 lager)
Tegel	0,2 liter/m ² . (2 lager)
Natursten	0,2-0,3 liter/m ² . (2 lager)
Målade ytor	0,1-0,15 liter/m ² (2 lager)

Skyddsföreskrifter:

- Använd skyddshandskar.
- Använd skyddsglasögon.

Märkning:

Signalord: -
Produkten är helt märkningsfri.

Förvaring/hållbarhet:

Förvaras frostfritt i originalkärl. Hållbarhet c:a 24 månader. I öppnad förpackning är hållbarheten c:a 1 vecka.

Tekniska data:

Innehåller:	Växtbaserade bio-polymerer.
Konsistens:	Förtjockad
Färg:	Gråaktig semi-transparent
Lukt:	Neutral

Informationen i detta blad är framtagen i god tro och efter bästa vetenskap. PICA AB påtar sig därmed inte något ansvar, varken direkt eller indirekt, för skada som uppkommer genom information i detta blad.