


Pica P520

Grafittibeskyttelse




Generelt:

PICA P520 er som Pica P500 et voksbaseret og vandbaseret grafittibeskyttelsesmiddel. Pica P520's unikke vokssammensætning samt særlige kølebærende komponenter gør det særligt velegnet til brug i vinterperioden. PICA P520 er en såkaldt offerbeskyttelse, hvilket betyder, at overfladen må genskyttes efter grafittisanering, eftersom beskyttelseslaget helt eller delvis forsvinder ved sanering. PICA P520 lægger sig som en beskyttende hinde og hindrer at grafittifarver trænger ind i underlaget.



Ubeskyttet flade



Beskyttet flade

Anvendelse:

Brug Pica P520 på de fleste typer overflader, når det er for koldt til "almindelig" antigraffiti-beskyttelse. Afhængigt af luftfugtigheden og facadens overfladetemperatur kan Pica P520 anvendes med fuldt tilfredsstillende resultat helt ned til -2°C .

Brugsanvisning:

Applicering

-Rens omhyggeligt den overflade, der skal behandles for grafitti og anden forurening som sod, snavs, trafikfilm m.m.

-Spray et jævnt lag på med PICA P520. Arbejd nedefra og opad. Applicere et andet lag, når det første lag er klæbetørt.

Overfladen er nu effektivt beskyttet. BEMÆRK. Vær omhyggelig med at få et helt dækkende lag for at få

en fuldstændig beskyttelse.

Sanering

-Fjern grafittien med højtryksspuling. Brug ca. 40-50 bar tryk og en vandtemperatur på ca. $70-80^{\circ}\text{C}$ Celsius. Prøv nogle gange for at få det bedste resultat.

-Genbeskyt med et til to lag PICA P520.

Brugsopløsning:

Koncentrat (pH 8,5).

Forbrug:

Varierer afhængig af overfladens beskaffenhed, men regn med følgende normalforbrug for to lag;

Malede flader, natursten	0,20L/m ²
Beton/tegl	0,30L/m ²
Puds	0,4L/m ²

Beskyttelsesforskrifter:

Ingen.

Mærkning:

Produktet er ikke mærkningspligtigt.

Opbevaring/holdbarhed:

Opbevares frostfrit i lukket originalbeholder.

Holdbarhed ca. 24 måneder i lukket originalbeholder.

Tekniske data:

Indeholder:	Voks
Konsistens:	Let løbende
Farve:	Hvid
Lugt:	Neutral

Informationen i dette blad er udarbejdet i god tro og efter bedste evne. PICA KEMI AB påtager sig dermed ikke noget ansvar, hverken direkte eller indirekte for skade, der opstår via information i dette blad.