

Pica Silan 1701

Silanimpregnering

**Allmänt:**

PICA SILAN 1701 är en silanbaserad lösningsmedelsfri betongimpregnering. Produkten är certifierad enligt BRO2004, VVAMA Anläggning 09 rev. 2, EN 1504-2:2004, NT Build 515 (AMA Anläggning 23).

Användning:

Använd PICA SILAN 1701 på betong och fibercement.

Innan förpackning bryts så kontrollera att förpackningen är intakt och att sigillering inte är bruten.

Det åligger kund att prova impregneringens lämplighet på en begränsad yta innan arbete påbörjas.

Kontrollera att föreskriven mängd per m² appliceras med regelbundna intervall.

Produktgaranti utgår ej för perioden oktober–mars.

Bruksanvisning:

Nyttillverkad betong får inte behandlas förrän 4 veckor efter gjutning. Ytan som skall impregneras skall alltid vara noggrant rengjord från smuts, gjuthud, alger, mossor och andra orenheter. Täck över glas, metall och växtlighet som kan komma i kontakt med impregneringen.

Betongen skall alltid vara torr och applicering skall tidigast ske 24 timmar efter regn och ca 4-8 dagar efter högtryckstvätt. Applicera PICA SILAN 1701 i två lager, vått i vått. Applicera aldrig PICA SILAN 1701 vid dygnsmedeltemperaturer under +7°C.

Under normala förhållanden torkar PICA SILAN 1701 på 8-12 timmar. Torktiden kan bli längre vid fuktig väderlek och lägre temperaturer. Efter ca 14 dagar kan man applicera klotterskydd.

-Applicera PICA SILAN 1701 med airless, lågtrycks-spruta, eller roller. Var noga med att applicera 0,2-

0,3L/m². Över-, eller underdosering leder till sämre impregneringseffekt.

Skyddsföreskrifter:

- Använd skyddsglasögon.
- Använd skyddshandskar.

Märkning:

Signalord: Varning

**Förvaring/hållbarhet:**

Förvaras frostfritt i slutet originalkärl. Hållbarhet c:a 12 månader i slutet originalkärl.

Tekniska data:

Innehåller:	Trietoxy(2,4,4-trimetyl)pentyl) silan
Konsistens:	Lätt rinnande
Färg:	Transparent
Lukt:	Svag

BYGGVARUBEDÖMNINGEN™



Informationen i detta blad är framtagen i god tro och efter bästa vetenskap. PICA AB påtar sig därmed inte något ansvar, varken direkt eller indirekt, för skada som uppkommer genom information i detta blad.