

TPdur

1K Permanent klotter-skydd

**Allmänt:**

Ett enkomponents, permanent klotterskydd baserat på polysilazan. Produkten bildar en mycket hård, transparent yta som hindrar tusch-, anilin-, och sprayklotter från att tränga in i ytan. Ger ett långvarigt skydd med hög UV-beständighet.

Användning:

Produkten används på hårda släta ytor som lackerad plåt, aluminium, plast, galvaniserad plåt mfl. metallytor. Produkten lämpar sig därför för klotterskyddning på tåg, bussar, automater, postlådor mm.

Bruksanvisning:*Förberedelse*

Rengör noggrant ytan från smuts, olja, vax och färgrester. Ytan måste vara helt torr innan applicering. Täck alla ytor som inte skall behandlas.

Applicera produkten

Använd tvättpäls, mikrofiberduk eller ren trasa. Stryk ut ett jämt och tunt lager. Undvik överapplicering—för tjockt lager kan krackelera.

Torkning och härdning

Produkten är dammtorr efter 1-2 timmar. Full skyddseffekt uppnås efter ca 7 dygn, men den behandlade ytan tål klotter redan efter 1 dygn. Applicera i temperatur mellan +5°—+30°C och vid max 80% luftfuktighet. Undvik direkt solljus och regn de första 12 timmarna. Om ytan är nymålad måste denna ha härdat i minst 3-4 veckor före applicering.

Klotterborttagning

Använd endast milda klotterborttagare. Pica Easy Off är speciellt lämpad för sanering på denna klotterskyddade yta.

Brukslösning:

Koncentrat

Åtgång:

Hårda blanka ytor: 60-80m²/L.

Matta ytor: 40-50m²/L.

Skyddsföreskrifter:

- Använd andningsskydd.
- Använd skyddshandskar.
- Använd skyddsglasögon.

Märkning:

Signalord: Fara

**Förvaring/hållbarhet:**

Förvaras frostfritt i slutet originalkärl. Hållbarhet c:a 12 månader i slutet originalkärl.

Tekniska data:

Innehåller:	Polysiloxan, n-butylacetat mm.
Konsistens:	Lätt rinnande
Färg:	Färglös
Lukt:	Ammoniakliknande, stickande

Informationen i detta blad är framtagen i god tro och efter bästa vetenskap. PICA AB påtar sig därmed inte något ansvar, varken direkt eller indirekt, för skada som uppkommer genom information i detta blad.