

Paint Stripper Neutral

**Allmänt:**

Miljöväntlig färgborttagare som kan användas både in-, och utvändiga ytor. Produkten är i det närmaste luktfri.

Användning:

Används på mineraliska ytor för borttagning av plast-, akrylat- och oljefärger.

Bruksanvisning:*Förarbete*

Täck plastytor och målade ytor där färgen inte skall avlägsnas. Oavsiktligt nedstänkta ytor skall genast sköljas med vatten.

Applicering

Produkten används utspädd. Ytan som skall behandlas måste vara torr. Applicera flödigt med airless-spruta till ett heltäckande lager.

Använd appliceringsutrustning som kan leverera 180-200 bar, med ett flöde på minst 2,5 L/min. Rekommenderat storlek på munstycke 0,019"-0,025" med 35- 40° spridning (4021).

Om man använder pensel eller roller så tillse att man applicerar ett tjockt och täckande lager. Undvik att arbeta i temperaturer under +5°.

Verkningstid

Verkningstiden är beroende av antal färglager som skall avlägsnas samt yttemperatur. I normalfallet skall produkten ligga på i minst 12 timmar, men prova med jämna mellanrum för att se hur färgen löser sig. Vid svårlöst färg rekommenderas att lägga på ett extra lager av produkten och låta verka ytterligare 6-12 timmar. Om sol ligger eller vind ligger på och risk för uttorkning föreligger så rekommenderas att man täcker ytan med byggplast.

Avspolning

Skölj av med högtryck.

Brukslösning:

Koncentrat (pH 7).

Åtgång:

0,5-1,5 liter/m².

Skyddsföreskrifter:

-Använd skyddshandskar.
-Använd skyddsglasögon.
-Använd skyddsmask med filtertyp ABEK1P3. Ett ABEK1P3 filter är en kombinationsfilterklass för andningsskydd (t.ex. halvmasker eller helmasker). Klassningen följer standarden EN 14387 och anger vilka typer av gaser/ångor samt partiklar filtret skyddar mot.

Märkning:

Signalord: Varning

**Förvaring/hållbarhet:**

Förvaras frostfritt i slutet originalkärl. Hållbarhet c:a 24 månader i slutet originalkärl.

Tekniska data:

Innehåller: Dokusatnatrium m.m.
Konsistens: Förtjockad
Färg: Gulaktig
Lukt: Neutral

BYGGVARUBEDÖMNINGEN



Informationen i detta blad är framtagen i god tro och efter bästa vetenskap. PICA AB påtar sig därmed inte något ansvar, varken direkt eller indirekt, för skada som uppkommer genom information i detta blad.